The China Paint Mfg. Co., (Shenzhen) Ltd
中華制漆(深圳)有限公司

Technical Data Sheet (TDS)
產品理化數據

理化數據
菊花牌膠玉磁漆 1100HK 系列

No.2010.08.15

測試項目		測試標準	測試結果
初步檢驗	結皮	BS 3900: A2	無
	穩定性		正常
	沉澱物		無硬性沉澱
	可見雜質		無
乾燥時間	表幹時間	BS 3900: C2	≤ 8 小時
	硬幹時間	BS 3900: C3	≤ 24 小時
固體物含量	00-E-53、04-E-53 等深顏色	BS 3900: B2	≥40%
	其他顏色		≥50%
粘度(斯托默粘度计)，25℃		ASTM D 562	75～120KU（視乎不同顏色）
光澤 (60°)		BS 3900: D5	≥80%
遮蓋力，白色		BS 3900: D4	≥80%
比重		BS 3900: A19	0.85～1.75（視乎不同顏色）
柔韌性		BS 3900: E1	3 毫米，不開裂
VOC 含量		USEPA Method 24	≤420g/L（P10-03 極高光金屬塗料）
鉛含量		BS 3900: B4	≤0.1%

注：此理化資料不包含 11E00HK 類、1102HK（金色）和 1104HK（銀色），所有測試結果都是根據最正確的測試資料編寫,但並不包含任何保證成份,資料亦因產品不斷研究作出修正,敬請留意!