長頸鹿牌手掃漆

更新日期：30/8/2011

產品說明書

產品編號	2300HK類
產品名稱	長頸鹿牌手掃漆

產品簡介

適用範圍	適用於室內之木器表面。
產品介紹	此產品是特別為手掃施工而配製的快乾油漆。 ・固體含量高 ・快乾、氣味溫和 ・高光澤、色澤持久不變 ・不會滲透 ・耐溫變性良好 ・不使用苯、甲醇、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷及四氯化碳等有害溶劑

技術資料

基料	硝化纖維素			
顏色	標準顏色 (可代配各種顏色)			
光澤	全光 (可代配各種光澤)			
固體體積含量	約35% （顏色不同，固體體積含量亦有別）			
一般乾漆膜厚度	20-30微米			
消耗量 (以25微米厚乾漆膜計)	＊12-16平方米/升/層 （油漆的顏色會影響實際消耗量）			
乾結時間 (溫度為25°C／相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗	
	10 分鐘	2 小時	最少—30 分鐘 最多—無限制	

＊此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

120毫升罐裝	460毫升罐裝	1升罐裝	4升罐裝	

中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司
香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341
網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com
中華製漆 (深圳) 有限公司
中國深圳市寶安區沙井環鎮路衛邊工業區 郵編：518104
電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560
全國免費諮詢熱線：400 678 8668【手機及固網電話】，800 830 5712【固網電話】

長頸鹿牌手掃漆 2300HK類

表面處理

木器表面	・表面必須完全清潔，同時亦需將蠟質除去。 ・表面必須先塗上適當的底漆。
凹凸不平的表面	・使用菊花牌平底漿 #901(室內)將凹凸不平的表面做填平處理，並用#400砂紙打磨平滑。 ・表面必須先塗上適當的底漆。

配套產品

	底 漆
木器表面	長頸鹿牌噴漆底漆，灰色 #964HK* 長頸鹿牌噴漆底漆，白色 #966HK* *只在香港銷售

使用方法

施工方法	刷塗或普通噴塗
稀釋比例 (體積比)	刷塗或普通噴塗 — 1份油漆加入1.5份 #309HK
稀釋/清洗劑	長頸鹿牌超級環保力架天拿水#309HK

注意事項	・使用前，必須先攪拌均勻。 ・不宜在潮濕的木材上施工，木材含水率應低於12%。 ・不可以硝基漆作底漆，聚氨酯漆作面漆配合使用。 ・避免與其他品牌的產品混合使用，否則容易出現漆膜問題。 ・如遇潮濕天氣，可加入1-5%長頸鹿牌標準化白水 #414HK以防止白膜出現，唯此舉會延長乾結時間。 ・施工時遵循薄塗多層的原則，建議一次性施工乾膜厚度不宜超過30微米，總乾膜厚度不宜超過200微米，否則可能會導致裂開。 ・施工完畢後，需用溶劑及時清洗乾淨各種用具。 ・使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方，高溫會引起油漆顏色變黃。
安全守則	・閃點23°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。 ・施工時請注意保持空氣流通。 ・施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 ・如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 ・如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 ・放置在兒童觸摸不到的地方。

＊香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例－所定的受規管漆料類別：P08-14
揮發性有機化合物含量（即用狀態） ≦275 克/公升
(2322HK 除外)

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲ISO 9001品管證書
產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及中華人民共和國國家標準 GB/T19001-2008
*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構
ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796