

菊花牌

建築裝飾塗料

菊花牌特佳易保漆/催硬劑

更新日期：22/5/2010

產品說明書

| | |
|------|----------------|
| 產品編號 | 3200HK類/ 327HK |
| 產品名稱 | 菊花牌特佳易保漆/催硬劑 |

產品簡介

| | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用範圍 | 適用於室內室外已塗上適當底漆的鋼、鐵等金屬，混凝土牆面或地台表面。 |
| 產品介紹 | <p>此產品為一雙組份環氧樹脂塗料，適用於混凝土牆面之底漆及地台表面用途。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 附著力強 · 漆膜堅固耐用，抗磨性性好 · 能抵抗一般化學物品的侵蝕 · 具有良好的抗水及防潮性能 |

技術資料

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|
| 基料 | 環氧樹脂 / 聚醯胺催硬劑 | | |
| 顏色 | 標準顏色 (可代配各種顏色) | | |
| 光澤 | 全光 | | |
| 固體體積含量 | 40%-50% (顏色不同，固體體積含量亦有別) | | |
| 一般乾漆膜厚度 | 50微米 (25微米 x 2層) | | |
| 消耗量 (以50微米厚乾漆膜計) | *9-10平方米/升/2層 (油漆的顏色會影響實際消耗量) | | |
| 乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%) | 指觸乾 | 硬乾 | 重塗 |
| | 1 小時 | 24 小時 | 最少—12小時 最多—7天 |

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4升套裝： 3200HK：4L罐 (實際容量3.2L) 327HK：1L罐 (實際容量0.8L) | 20升套裝： 3200HK：20L罐 (實際容量16L) 327HK：4L罐 (實際容量4L) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341


網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及固網電話】 · 800 830 5712 【固網電話】



菊花牌

建築裝飾塗料

菊花牌特佳易保漆/催硬劑 3200HK類/ 327HK

表面處理

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 牆身/ 混凝土表面 | <ul style="list-style-type: none"> · 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 · 新混凝土牆身必須乾透至少四星期才可塗上底漆。 · 使用鋼絲刷和鏟刀徹底清除表面之鬆浮水泥、雜質。 · 使用菊花牌平底漿#901將牆面凹凸不平的表面填平。 |
| 鋼、鐵表面 | <ul style="list-style-type: none"> · 表面必須清潔乾燥，並塗上適當的底漆。 |
| 舊漆膜表面 | <ul style="list-style-type: none"> · 請向本公司技術服務部查詢詳細處理方法。 |

配套產品

| | |
|-----------|-------------------------------|
| | 底漆 |
| 牆身/ 混凝土表面 | 菊花牌易保封固底漆/ 催硬劑 #326HK/ 326BHK |
| 鋼、鐵表面 | 菊花牌防銹易保底漆/ 催硬劑 #922HK/ 932HK |

使用方法

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 混合比例 | 3200HK : 327HK = 4 : 1 (體積比) |
| 前置時間 | 10-15分鐘 |
| 施工方法 | 刷塗、滾塗或普通噴塗 |
| 稀釋比例 (體積比) | <ul style="list-style-type: none"> · 刷塗及滾塗：10份已混合的漆油中加入約3.5份 #99-000128 · 普通噴塗：10份已混合的漆油中加入約5份 #99-000128 |
| 混合使用期 | <ul style="list-style-type: none"> · 在25°C時於8小時內或在35°C時於4小時內使用完畢 (氣溫的轉變會影響使用時限的長短) · 剩餘已混合的油漆，不可重新混合使用。 |
| 稀釋/清潔劑 | 長頸鹿牌環保型調薄水#99-000128 |

注意事項



- 使用前，必須先攪拌均勻。
- 若混凝土表面已刷上混凝土強化劑，施工前應先測試地台漆與表面之黏合性。
- 在10-35°C及相對濕度85%以下施工。
- 若超過重塗時間，應將表面輕輕打磨，以增強油漆附著力。
- 控制塗裝間隔時間，等達到重塗時間後，方可進行下一道的塗裝。過短的重塗時間會造成下面的塗膜乾燥緩慢，出現起皺、耐水性及附著力差等問題。
- 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。

安全守則



- 閃點28°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。
- 施工時請注意保持空氣流通。
- 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-03
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 420 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。



* 香港中環皇后大道中(一三三)號新華公司註冊辦事處 電話: 2808 • 傳真: 284796