



Technical Data Sheet (TDS)
產品理化數據

菊花牌抗甲醛淨味內牆乳膠漆
FPA-HK 系列

2012/01/05

測試項目		測試標準	結果
初步檢驗	結皮	BS 3900 : A2	無
	穩定性		正常
	沉澱		無
	可見雜質		無
黏度 (司托馬黏度計)		ASTM D 562	95- 115 KU (25°C)
比重 (g/ml)		BS 3900 : A12	1.40--1.55
細度 (µm)		BS 3900 : C6	< 50 微米
乾結時間 (25°C, RH70%)	表乾	BS 3900 : C2	< 1 小時
	硬乾	BS 3900 : C3	< 2 小時
光澤 (60°)		BS 3900 : D5	≤5%
遮蓋力 (對比率)		GB/T 9756	白色及淺色 ≥ 0.95
耐洗擦		GB/T 9266	≥ 10000 次
氣味		-----	氣味極低
耐水性		ASTM D 870	48 小時通過
耐鹼性		ASTM 1684	24 小時通過
除醛率		JC/T1074-2008	≥ 75%

備註：此資料根據最正確的測試資料編寫,但並不包含任何保證成份,資料亦因產品不斷研究作出修正,敬請留意!

BS : 英國標準

ASTM : 美國材料測試協會標準