



GOLDEN FLOWER

建築裝飾塗料

# 金菊花荷淨低碳牆面漆

更新日期：08/04/2013

## 產品說明書

產品編號	GFA系列
產品名稱	金菊花荷淨低碳牆面漆

## 產品簡介

適用範圍	適用於室內之混凝土、磚牆、批灰、石膏板等表面。
產品介紹	金菊花荷淨低碳牆面漆採用“不沾汗荷淨技術”應用，能在漆膜表面形成抗汗因數，使漆膜表面具有超強的疏水效性，有如荷葉滾水珠的效果，對生活中常見的水性污漬具有很好的抗汗效果；採用德國高壓淨味技術，過濾單體和雜質，產品更淨味；採用低碳設計理念，節能、低排放、持久耐用，全面保護牆面靚麗如新，同時為您提供更安全的家居環境。
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>荷葉抗汗</li> <li>超強防黴,抗菌性優異</li> <li>氣味極低</li> <li>遮蓋力優異,可覆蓋細微裂紋</li> <li>漆膜幼滑,超白靚麗</li> <li>超強耐久性,減少二次翻新</li> <li>低排放,超低VOC、甲醛等有害物質</li> <li>不含APEO</li> <li>超強耐擦洗</li> </ul>
環保性能	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合環境保護行業標準HJ/T201-2005</li> <li>符合室內裝飾裝修材料安全標準GB 18582-2008</li> <li>符合香港綠色標誌產品要求</li> <li>符合香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例- 所定的受規管漆料類別：啞面塗料(P09-02)</li> </ul>

## 技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	標準顏色(可配各種顏色)		
光澤	啞光		
固體體積含量	約44%		
一般乾漆膜厚度	35微米		
消耗量(以30微米厚乾漆膜計)	·10-12平方米/升/層 ·因施工方法、施工環境及刷涂表面情況等因素，耗漆量也有所不同。		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	1小時	2小時	最少—2小時 最多—無限制

## 包裝資料

1升罐裝	5升罐裝		
------	------	--	--



中華製漆(一九三二)有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆(深圳)有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668【手機及固網電話】 · 800 830 5712【固網電話】



# GOLDEN FLOWER

## 建築裝飾塗料

# 金菊花荷淨低碳牆面漆 GFA系列

### 表面處理


<b>新牆/ 牆面</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 施工表面含水率要求小於12%，PH值少於10。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆。</li> </ul>
<b>舊牆/ 粉牆</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔、乾燥,並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。</li> <li>• 使用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。</li> <li>• 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆。</li> </ul>
<b>凹凸不平的表面</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用菊花牌平底漿 #901(室內)將凹凸不平的表面做填平處理。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆。</li> </ul>


### 配套產品

	底漆	面漆
<b>牆面</b>	• 金菊花至尊牆面底漆一遍	• 金菊花荷淨低碳牆面漆兩遍

### 使用方法

<b>施工方法</b>	刷塗、滾塗或無風噴塗
<b>稀釋比例 (體積比)</b>	刷塗或滾塗 — 與清水最大稀釋比例不超過20% 無風噴塗 — 毋須稀釋
<b>稀釋/清洗劑</b>	清水

<b>注意事項</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。</li> <li>• 使用前，必須先攪拌均勻。</li> <li>• 塗面漆前確保底漆干透。</li> <li>• 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。</li> <li>• 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。</li> </ul>
--	---

<b>安全守則</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工時請注意保持空氣流通。</li> <li>• 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。</li> <li>• 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。</li> <li>• 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。</li> <li>• 放置在兒童觸摸不到的地方。</li> </ul>
--	---

\* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受限管漆料類別: P09-02  
 揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 50 克 / 公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。  
 由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。



\* 香港中華總商會一九三二有限公司全資附屬機構

ISO9001:2008 • 證書編號:FM34798