



Technical Data Sheet (TDS)
產品理化數據

金菊花至尊牆面底漆 GFP

2012/03/06

測試專案		測試標準	結果
初步檢驗	結皮	BS 3900:A2	無
	穩定性		正常
	沈澱		無
	可見雜質		無
粘度 (司托馬粘度計)		ASTM D 562	85- 105KU (25℃)
比重		BS 3900 : A12	1.25-1.45
細度 (µm)		BS 3900 : C6	≤50 微米
乾結時間 (25°C, RH70%)	表乾	BS 3900 : C2	< 1 小時
	硬乾	BS 3900 : C3	< 2 小時
光澤 (60°)		BS 3900 : D5	≤5%
抗泛鹼性		GB/T 9756	48 小時通過
耐水性		ASTM D 870	48 小時通過
耐鹼性		GB/T9756	24 小時通過
揮發有機物含量		GB18582	<10 g/L
重金屬含量 (Pb、Hg、Cd、Cr)		GB18582	≤60ppm

備註：此資料根據最正確的測試資料編寫，但並不包含任何保證成份，資料亦因產品不斷研究作出修正，敬請留意！

Email: rnd@chinapaint.com.cn