



GOLDEN FLOWER

建築裝飾塗料

# 金菊花至尊牆面底漆

更新日期：23/10/2013

## 產品說明書

|      |           |
|------|-----------|
| 產品編號 | GFP       |
| 產品名稱 | 金菊花至尊牆面底漆 |

## 產品簡介

|      |  |
|------|--|
| 適用範圍 | 適用於室內之混凝土、磚牆、批灰、石膏板等表面。  |
| 產品介紹 | 此產品為一款環保、極低氣味的內牆封牆底漆，具有良好的結合力及滲透性，適合使用於室內牆面，可幫助提高牆面漆的塗裝效果。   |
| 产品特点 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 超低VOC</li> <li>• 超低氣味</li> <li>• 超強防霉</li> <li>• 遮蓋力好</li> <li>• 防止底材對面漆的吸收</li> <li>• 抗鹼性佳</li> </ul>                        |
| 環保性能 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 符合環境保護行業標準HJ/T201-2005</li> <li>• 符合室內裝飾裝修材料安全標準GB 18582-2008</li> <li>*符合香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例 - 所定的受規管漆料類別：P10-11</li> </ul> |

## 技術資料

|                                |   |     |                  |  |
|--------------------------------|---|-----|------------------|--|
| 基料                             | 純丙烯酸共聚物   |     |                  |  |
| 顏色                             | 白色  |     |                  |  |
| 光澤                             | 啞光  |     |                  |  |
| 固體體積含量                         | 約 31 %  |     |                  |  |
| 一般乾漆膜厚度                        | 20微米  |     |                  |  |
| 消耗量 (以20微米厚乾漆膜計)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13-15平方米/升/層</li> <li>• 因施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。</li> </ul> |     |                  |  |
| 乾結時間<br>(溫度為25°C/<br>相對濕度為70%) | 指觸乾   | 硬乾  | 重塗               |  |
|                                | 1小時   | 2小時 | 最少—2小時<br>最多—無限制 |  |

## 包裝資料

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 5升罐裝 |  |  |  |
|------|--|--|--|

中華製漆(一九三二)有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆(深圳)有限公司


中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 (手機及固網電話) · 800 830 5712 (固網電話)



# 中華製漆



# GOLDEN FLOWER

## 建築裝飾塗料

### 金菊花至尊牆面底漆 GFP

#### 表面處理

|                |   |
|----------------|---|
| <b>新牆/ 牆面</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥,並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 施工表面含水率要求小於12%，PH值<small>小於</small>10。</li> </ul>   |
| <b>舊牆/ 粉牆</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔、乾燥,並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。</li> <li>• 使用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。</li> <li>• 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。</li> </ul> |
| <b>凹凸不平的表面</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用菊花牌平底漿 #901(室內)將凹凸不平的表面做填平處理。</li> </ul>   |

#### 配套產品

|           | 底漆          | 面漆         |
|-----------|-------------|------------|
| <b>牆面</b> | • 金菊花至尊牆面底漆 | • 金菊花牆面漆系列 |

#### 使用方法

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>施工方法</b>       | 刷塗、滾塗或無風噴塗                             |
| <b>稀釋比例 (體積比)</b> | 刷塗或滾塗 — 與清水最大稀釋比例不超過15%<br>無風噴塗 — 毋須稀釋 |
| <b>稀釋/清洗劑</b>     | 清水                                     |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>注意事項</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。</li> <li>• 使用前，必須先攪拌均勻。</li> <li>• 塗面漆前確保底漆干透。</li> <li>• 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。</li> <li>• 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。</li> </ul> |
|-----------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>安全守則</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工時請注意保持空氣流通。</li> <li>• 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。</li> <li>• 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。</li> <li>• 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。</li> <li>• 放置在兒童觸摸不到的地方。</li> </ul> |
|-----------------|---|

\* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-11  
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 50 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。



\* 香港中華製漆(一九三三)有限公司全資附屬機構



ISO9001:2008 \* 證書編號:FM34798