



菊花牌

建築裝飾塗料

菊花牌快乾亞加力中層漆

更新日期：19/9/2011

產品說明書

產品編號	#103
產品名稱	菊花牌快乾亞加力中層漆

產品簡介

適用範圍	此產品主要用途為中層漆，並適用於室內及室外已塗上適當底漆之木器、鍍鋅鐵、鋁及銅等表面。
產品介紹	<p>此產品為一水性中層漆，其優良的遮蓋力及漆膜厚度能提高整體油漆系統的保護性。此外其特佳之流平及打磨性能，能為丙烯酸磁漆提供一層堅固及黏著力強的表面。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 快乾 • 為面漆提供優良的附著力 • 未添加任何有毒物質 • 可揮發有機物含量低 • 防霉 • 環保

技術資料

基料	丙烯酸乳液		
顏色	白色		
光澤	全啞		
固體體積含量	約40%		
一般乾漆膜厚度	35微米		
消耗量 (以35微米厚乾漆膜計)	* 12-13平方米/升/層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	45分鐘	3小時	最少—2小時 最多—無限制

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

1升罐裝	4升罐裝	20升罐裝
------	------	-------



中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及固網電話】，800 830 5712 【固網電話】

菊花牌快乾亞加力中層漆 #103

表面處理


刷塗表面	<ul style="list-style-type: none"> • 用鋼絲刷、鏟刀或高壓洗牆機徹底清除已鬆浮或呈剝落之漆膜。 • 金屬表面上的銹跡須清除乾淨。 • 確保表面維持良好狀態，必須徹底打磨和保持乾燥，並將油脂、污漬及雜質除去，然後塗上面漆。 • 須用砂紙打磨舊有光滑漆膜及磁漆。 • 可用菊花牌平底漿#901將室內木器凹凸不平的表面填平。
-------------	--


配套產品

	底漆	面漆
鋅鐵/鋁/銅	菊花牌水性防銹底漆 #981	菊花牌易塗麗水性磁漆2000類 <small>*只在香港銷售</small>
木器	長頸鹿牌通用力架 #311HK*	

使用方法

施工方法	刷塗、滾塗或普通噴塗
稀釋比例 (體積比)	刷塗或滾塗 — 10份油漆加入 1份清水 普通噴塗 — 10份油漆加入 2-3份清水
稀釋/清洗劑	清水

注意事項 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用前，必須先攪拌均勻。 • 確保使用正確的底漆。 • 在10-35°C及相對濕度85%以下施工。 • 不適合作為金屬表面的第一層塗層。 • 必須待中層漆完全乾透，才能塗上面漆。 • 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 • 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。
--	---

安全守則 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工時請注意保持空氣流通。 • 避免沾染皮膚或吸入過量油漆噴霧。 • 噴塗時請穿戴面罩等防護用品。 • 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 • 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 • 放置在兒童觸摸不到的地方。
--	---

* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-11
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 150 克/公升

此產品乃由新西蘭Resene Paints Limited授權製造及銷售

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。



* 香港中華製漆(一九三三)有限公司全資附屬機構 ISO9001:2008 * 證書編號: FM34796