菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌特級膠玉磁漆

更新日期：30/8/2011

產品說明書

產品編號	1200類
產品名稱	菊花牌特級膠玉磁漆

產品簡介

適用範圍	室內及室外之鋼、鐵、鋅鐵等金屬表面。
產品介紹	此產品是一種多用途的保護性和裝飾性面漆。 • 耐候性能優良 • 色澤持久不變 • 附著力佳 • 遮蓋力強 • 流平性佳，易於施工

技術資料

基料	長油醇酸樹脂			
顏色	標準顏色 (可代配各種顏色)			
光澤	全光 (可代配各種光澤)			
固體體積含量	44%-50% （顏色不同，固體體積含量亦有別）			
一般乾漆膜厚度	35微米			
消耗量 (以35微米厚乾漆膜計)	* 12-14平方米/升/層（油漆的顏色會影響實際消耗量）			
乾結時間 (溫度為25°C / 相對濕度為70%)	**指觸乾**	**指壓乾**	**硬乾**	**重塗**
	4 小時	8 小時	24 小時	最少—8小時 最多—無限制

** 此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。*

包裝資料

4升罐裝	20升罐裝	

中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司
香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341
網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com
中華製漆 (深圳) 有限公司
中國深圳市寶安區沙井環鎮路衙邊工業區 郵編：518104
電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560
全國免費諮詢熱線：400 678 8668（手機及固網電話），800 830 5712（固網電話）

菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌特級膠玉磁漆 1200類

表面處理

鋅鐵/ 鋼/ 鐵 表面	• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 表面必須先塗上適當的底漆。
舊漆膜/ 粉化表面	• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 使用鋼絲刷、鏟刀或高壓洗牆機徹底清除已鬆浮或易剝落之舊漆膜。 • 使用砂紙打磨舊的光滑漆膜。

配套產品

	底 漆	中層漆
鋅鐵	菊花牌水性防銹底漆#981	菊花牌白色啞光漆#101HK* 菊花牌特級白色啞光漆#102 *只在香港銷售
鋼/ 鐵	菊花牌磷酸鋅防銹底漆#912 菊花牌防銹紅鐵氧底漆#915HK* 菊花牌防銹鋅黃底漆#956HK*	

使用方法

施工方法	刷塗或滾塗
稀釋比例 (體積比)	毋須稀釋
稀釋/清滌劑	長頸鹿牌松節水#424HK

注意事項	• 使用前，必須先攪拌均勻。 • 在0-35°C及相對濕度85%以下施工。 • 鹼性條件下不宜使用。 • 一次性塗裝不可以太厚，建議乾膜厚度以不超過35微米為宜。 • 控制塗裝間隔時間，等達到重塗時間後，方可進行下一道的塗裝。過短的重塗時間會造成下面的塗膜乾燥緩慢，出現起皺、耐水性和附著力差等問題。 • 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。
安全守則	• 閃點40°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。 • 施工時請注意保持空氣流通。 • 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 • 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 • 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 • 放置在兒童觸摸不到的地方。

＊香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例- 所定的受規管漆料類別：P10-03
揮發性有機化合物含量（即用狀態） ≦420 克/公升
(12E00 系列、1204 除外)

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲ISO 9001品管證書
產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及中華人民共和國國家標準
GB/T19001-2008
*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構
ANAB ACCREDITED BSI
ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796