



## 菊花牌高級膠玉磁漆

更新日期：30/8/2011

### 產品說明書

產品編號	1500HA類
產品名稱	菊花牌高級膠玉磁漆

### 產品簡介

適用範圍	室內及室外之鋼、鐵、鋅鐵等金屬表面。
產品介紹	<p>此產品是一種多用途的保護性和裝飾性面漆。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保光性能優良</li> <li>• 色澤持久不變</li> <li>• 附著力佳</li> <li>• 遮蓋力強</li> <li>• 抗刮傷性能優異</li> <li>• 流平性佳，易於施工</li> <li>• 毋須稀釋，即開即用</li> </ul>

### 技術資料

基料	長油醇酸樹脂			
顏色	標準顏色 (只限於白色及淺色)			
光澤	全光			
固體體積含量	40%-50% (顏色不同，固體體積含量亦有別)			
一般乾漆膜厚度	35微米			
消耗量 (以35微米厚乾漆膜計)	* 12-14平方米/升/層 (油漆的顏色會影響實際消耗量)			
乾結時間 (溫度為25°C / 相對濕度為70%)	指觸乾	指壓乾	硬乾	重塗
	4 小時	8 小時	18 小時	最少—8小時 最多—無限制

\* 此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

### 包裝資料

4升罐裝	20升罐裝	
------	-------	--



中華製漆 (一九三二) 有限公司  
 香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341  
 網址：<http://www.chinapaint.com> 電子郵件：info@chinapaint.com  
 中華製漆 (深圳) 有限公司  
 中國深圳市寶安區沙井環鎮路荷邊工業區 郵編：518104  
 電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560  
 全國免費諮詢熱線：400 678 8668 (手機及固網電話)， 800 830 5712 (固網電話)

## 菊花牌高級膠玉磁漆 1500HA類

### 表面處理


鋅鐵/ 鋼/ 鐵 表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆。</li> </ul>
舊漆膜/ 粉化表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。</li> <li>• 使用鋼絲刷、錘刀或高壓洗牆機徹底清除已鬆浮或易剝落之舊漆膜。</li> <li>• 使用砂紙打磨舊的光滑漆膜。</li> <li>• 須在輕微粉化的表面塗上適當底漆。</li> </ul>


### 配套產品

底漆	
鋅鐵	菊花牌水性防銹底漆#981
鋼/ 鐵	菊花牌磷酸鋅防銹底漆#912
	菊花牌防銹紅鐵氧底漆#915HK*
	菊花牌防銹鋅黃底漆#956HK* <span style="float: right;">* 只在香港銷售</span>

### 使用方法

施工方法	刷塗或滾塗
稀釋比例 (體積比)	毋須稀釋
稀釋/清滌劑	長頸鹿牌松節水#424HK

<b>注意事項</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用前，必須先攪拌均勻。</li> <li>• 在0-35°C及相對濕度85%以下施工。</li> <li>• 鹼性條件下不宜使用。</li> <li>• 一次性塗裝不可以太厚，建議乾膜厚度以不超過35微米為宜。</li> <li>• 控制塗裝間隔時間，等達到重塗時間後，方可進行下一道的塗裝。過短的重塗時間會造成下面的塗膜乾燥緩慢，出現起皺、耐水性和附著力差等問題。</li> <li>• 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。</li> </ul>
--	---

<b>安全守則</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 閃點40°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。</li> <li>• 施工時請注意保持空氣流通。</li> <li>• 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。</li> <li>• 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。</li> <li>• 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。</li> <li>• 放置在兒童觸摸不到的地方。</li> </ul>
--	--

\* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例- 所定的受規管漆料類別: P10-03  
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 420 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。