



菊花牌

建築裝飾塗料

菊花牌沙膠漆

更新日期：30/8/2011

產品說明書

產品編號	3800類
產品名稱	菊花牌沙膠漆

產品簡介

適用範圍	適用於室內及室外混凝土、磚牆及批灰等表面。
產品介紹	<p>本產品為一種含細沙粒的耐用乳膠漆，能抵抗氣候不同的變化。成份內細沙使遮蓋效果更佳，能遮蓋表面輕微凹凸不平之處。</p> <ul style="list-style-type: none"> 漆膜堅固耐用 遮蓋力強 附著力佳 色澤持久不變 符合香港環保標籤認證(Hong Kong Green Label)要求 符合中國環境標誌室外塗料要求 適合室內裝飾裝修材料安全標準 GB18582-2008 <ul style="list-style-type: none"> 優異的耐候性 抗鹼、防水、防霉 優良耐洗擦性

技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	標準顏色 (可代配各種顏色)		
光澤	啞光		
固體體積含量	約40%		
一般乾漆膜厚度	50微米 (25微米 x 2層)		
消耗量 (以50微米厚乾漆膜計)	* 7-9平方米/升/2層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	1小時	3小時	最少—3小時 最多—無限制

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

4升罐裝	18升罐裝	
------	-------	--



中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及回網電話】，800 830 5712 【回網電話】

表面處理

新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 表面必須先塗上適當的底漆。
舊牆/ 粉牆	<ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。 • 使用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。 • 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。 • 在輕微粉化的表面塗上菊花牌水性抗鹼底漆#976。 • 有關處理已塗上易保漆及油霸漆的表面，請向本公司技術服務部諮詢適當的施工方法。
凹凸不平的表面	<ul style="list-style-type: none"> • 使用菊花牌平底漿 #901(室內)或菊花牌抗鹼膩子#902 (室外) 將凹凸不平的表面做填平處理。

配套產品

	底漆
新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> • 菊花牌亞加力水性封固底漆 #971 • 菊花牌水性抗鹼底漆 #976[^] <p style="text-align: right;">[^] 只在國內銷售。</p>

使用方法

施工方法	刷塗、滾塗、普通噴塗或無氣噴塗
稀釋比例 (體積比)	刷 塗 — 10份油漆加入3份清水 滾 塗 — 10份油漆加入2份清水 普通噴塗 — 10份油漆加入5份清水 無風噴塗 — 毋須稀釋
稀釋/清洗劑	清水

注意事項



- 使用前，必須先攪拌均勻。
- 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。
- 塗面漆前確保底漆乾透。
- 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。
- 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。

安全守則



- 施工時請注意保持空氣流通。
- 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管塗料類別: P09-02
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 50 克 / 公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

