菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌平底漿

更新日期：19/10/2013

產品說明書

產品編號	#901
產品名稱	菊花牌平底漿

產品簡介

適用範圍	適用於修補室內牆面的裂縫及小孔。
產品介紹	此產品為一水性漿狀填平劑，使用方便，能修補或填平凹凸不平的表面。 ・固含量高，填充效果好 ・粒子細滑 ・優良的附著力 ・防水性佳 ・符合環境保護行業標準HJ/T201-2005 ・符合室內裝飾裝修材料安全標準GB 18582-2008

技術資料

基料	丙烯酸共聚物			
顏色	白色			
光澤	啞光			
固體體積含量	約52%			
一般乾漆膜厚度	300微米			
消耗量 (以300微米厚乾漆膜計)	＊1-2平方米/升/層			
乾結時間 (溫度為25℃／相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗	
	1小時	4小時	最少—6小時 最多—無限制	

＊此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

1公斤罐裝	4公斤罐裝	20公斤罐裝	

中華製漆
中華製漆 (一九三二) 有限公司
香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341
網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com
中華製漆 (深圳) 有限公司
中國深圳市寶安區沙井環鎮路衛邊工業區 郵編：518104
電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560
全國免費諮詢熱線：400 678 8668【手機及固網電話】，800 830 5712【固網電話】

菊花牌
建築裝飾塗料

菊花牌平底漿 #901

表面處理

混凝土/牆面表面	• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 新混凝土牆身必須乾透至少四星期才能批上菊花牌平底漿#901。 • 施工表面含水率要求小於12%，PH值小於10。
木器表面	• 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 用#100砂紙打磨表面。

配套產品

	平底漿	底漆
混凝土/牆面表面	• 菊花牌平底漿 #901	• 菊花牌亞加力水性封固底漆 #971
木器表面		• 長頸鹿牌通用力架 #311HK* *只在香港銷售

使用方法

施工方法	批塗
稀釋比例 (體積比)	毋須稀釋 (如有需要，可用清水稀釋。)
稀釋/清洗劑	清水

注意事項	• 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。 • 使用前，必須先攪拌均勻。 • 鹼性條件下不宜使用。 • 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 • 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35℃)、乾燥的地方。
安全守則	• 施工時請注意保持空氣流通。 • 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 • 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 • 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 • 放置在兒童觸摸不到的地方。

＊香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例－所定的受規管漆料類別：P08-13
揮發性有機化合物含量（即用狀態） ≦50克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲ISO 9001品管證書
產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及中華人民共和國國家標準
GB/T19001-2008
*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構
ANAB ACCREDITED BSI
ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796