



建築裝飾塗料

## 菊花牌防銹易保底漆/ 催硬劑

更新日期：14/9/2011

### 產品說明書

產品編號	#922A/ 932A
產品名稱	菊花牌防銹易保底漆/ 催硬劑

### 產品簡介

適用範圍	適用於中度腐蝕環境下的各種金屬表面，可作為鋼結構底漆或中層漆。
產品介紹	<p>此雙組分環氧樹脂底漆，使用不含鉛的防銹顏料，特別適合作為一般鋼鐵防銹底漆或防銹中層漆。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 堅固耐用，抗磨性佳</li> <li>• 防銹性能優良，附著力好</li> <li>• 能抵抗一般化學物品侵蝕</li> <li>• 為易保漆或油霸漆系統中之最佳底漆之一</li> <li>• 不含鉛或鉻</li> </ul>

### 技術資料

基料	環氧樹脂		
顏色	灰色		
光澤	啞光		
固體體積含量	約57%		
一般乾漆膜厚度	80微米 (非無氣噴塗需噴塗兩次)		
消耗量 (以80微米厚乾漆膜計)	* 7平方米/升/層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	塗上面漆
	45分鐘	20小時	最少—8小時 最多—7-14天

\*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

### 包裝資料

4升套裝： #922A : 4L罐 (實際容量3.2L) x 1罐 932A : 1L罐 (實際容量0.8L) x 1罐	
--	--



中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路衛運工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560



## 菊花牌防銹易保底漆/ 催硬劑 #922A/ 932A

### 表面處理

<b>金屬/ 鍍鋅鐵表面</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用長頸鹿牌調薄水#99-000128清除油脂。</li> <li>• 將銹蹟剷除至SSPC-SP10或SISO5.59.00Sa 2 1/2標準。</li> <li>• 塗刷底漆前，必須將表面之灰塵及砂粒清除。</li> <li>• 有關已塗上漆油之表面，請向本公司技術服務部查詢適當的處理方法。</li> </ul>
------------------	---

### 配套產品

	<b>面漆</b>
<b>金屬/ 鍍鋅鐵表面</b>	菊花牌超級油霸漆/ 催硬劑 4500HK類/ 457HK*
	<small>*只在香港銷售</small>

### 使用方法

<b>混合比例</b>	主劑：催硬劑=4：1 (體積比)
<b>前置時間</b>	10-15分鐘
<b>施工方法</b>	刷塗、滾塗、普通或無風噴塗
<b>稀釋比例 (體積比)</b>	刷塗或滾塗 — 10份已混和的#922A及932A加入1-2份 #99-000128 普通或無風噴塗 — 10份已混和的#922A及932A加入2-3份 #99-000128
<b>混合使用期</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在25°C時於8小時內或在35°C時於4小時內使用完畢 (氣溫的轉變會影響使用時限的長短)</li> <li>• 剩餘已混合的油漆，不可重新混合使用。</li> </ul>
<b>稀釋/清洗劑</b>	長頸鹿牌環保型保調薄水#99-000128

### 注意事項



- 使用前，必須先攪拌均勻。
- 在10-35°C及相對濕度85%以下施工。
- 若暴露於室外，漆膜會出現輕微粉化現象，故此在塗刷中層漆或面漆前，先將粉化物質清除。
- 如超過指定重塗時間，必須輕磨表層，以增強對中層漆或面漆的附著力。
- 施工完畢後，需用溶劑及時清洗乾淨各種用具。
- 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。

### 安全守則



- 閃點28°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。
- 施工時請注意保持空氣流通。
- 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

\* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別：P10-14  
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 400 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司\*  
榮獲ISO 9001品質證書  
產品在設計、發展、生產、銷售  
及服務達國際標準及  
中華人民共和國國家標準  
GB/T 19001-2008

\* 香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構



ISO9001:2008 \* 證書編號:FM34796