



菊花牌亞加力水性封固底漆

更新日期：30/8/2011

產品說明書

產品編號	#971
產品名稱	菊花牌亞加力水性封固底漆

產品簡介

適用範圍	適用於室內及室外磚牆、混凝土及水泥批灰等表面。
產品介紹	<p>本產品為一環保且抗鹼性佳的水性封固底漆，具有優良的結合力及滲透性，適合使用於新牆、舊牆表面。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 毋須稀釋，施工容易 • 優良的結合力 • 底漆為白色，方便施工識別 • 無不良氣味 • 防止底材對面漆的吸收 • 符合香港環保標籤計劃 (Hong Kong Green Label Scheme) 之要求

技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	白色		
光澤	半光		
固體體積含量	約37%		
一般乾漆膜厚度	20微米		
消耗量 (以20微米厚乾漆膜計)	* 17-19平方米/升/層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	塗上面漆
	1小時	2小時	最少—6小時 最多—無限制

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

4升罐裝	20升罐裝
------	-------



中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及固網電話】，800 830 5712 【固網電話】



菊花牌亞加力水性封固底漆 #971

表面處理


混凝土/牆身表面	<ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 新混凝土牆身必須乾透至少四星期才可塗上底漆。
-----------------	---


配套產品

	面漆	
混凝土/牆身表面	菊花牌內牆乳膠漆000類 菊花牌特級內牆乳膠漆0100類* 菊花牌亞加力水性牆面漆0200類* 菊花牌悅亮漆0300類 菊花牌特麗牆面漆0600HK類*	菊花牌雅麗乳膠漆0900HK類* 菊花牌易塗麗水性磁漆2000類 菊花牌特級沙膠漆3500類 菊花牌沙膠漆3800類 * 只在香港銷售

使用方法

施工方法	刷塗、滾塗或普通噴塗
稀釋比例(體積比)	毋須稀釋
稀釋/清洗劑	清水

注意事項 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用前，必須先攪拌均勻。 • 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。 • 必須待底漆完全乾透，才能塗上面漆。 • 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 • 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。
--	---

安全守則 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工時請注意保持空氣流通。 • 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 • 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 • 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 • 放置在兒童觸摸不到的地方。
--	---

* 香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-11
 揮發性有機化合物含量(即用狀態) ≤ 50 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。



中華製漆(深圳)有限公司* 榮獲ISO 9001品質證書
 產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及中華人民共和國國家標準 GB/T 19001-2008
 * 香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構 ISO9001:2008 * 證書編號: FM34796