



菊花牌

建築裝飾塗料

菊花牌水性防銹底漆

更新日期：14/9/2011

產品說明書

| | |
|------|-----------|
| 產品編號 | #981 |
| 產品名稱 | 菊花牌水性防銹底漆 |

產品簡介

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用範圍 | 適用於室內及室外的鍍鋅鐵或鋁之表面。 |
| 產品介紹 | <p>本產品為水溶性防銹底漆，採用磷酸鋅無毒防銹顏料，防銹性能較傳統型底漆優勝，施工較一般雙組份底漆方便容易。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 毋須稀釋，即開即用 • 防銹性能極佳 • 附著力強 • 無毒環保 |

技術資料

| | | | |
|--------------------------------|----------------|-----|------------------|
| 基料 | 丙烯酸共聚物 | | |
| 顏色 | 白色 | | |
| 光澤 | 全啞 | | |
| 固體體積含量 | 約35% | | |
| 一般乾漆膜厚度 | 30微米 | | |
| 消耗量 (以30微米厚乾漆膜計) | * 11-13平方米/升/層 | | |
| 乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%) | 指觸乾 | 硬乾 | 塗上面漆 |
| | 1.5小時 | 3小時 | 最少—3小時 最多—無限制 |

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

| | | |
|------|------|-------|
| 1升罐裝 | 4升罐裝 | 20升罐裝 |
|------|------|-------|



中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路衛選工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 【手機及固網電話】 · 800 830 5712 【固網電話】

菊花牌水性防銹底漆 #981

表面處理

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>鍍鋅鐵/鋁表面 (粗糙/磨沙表面效果更佳)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 使用鋼絲刷或電動打磨機將銹蹟剷除至瑞典標準St2級。 • 為達到最佳效果，建議使用砂紙打磨光滑表面，然後才塗上底漆。 • 有關已塗上漆油的表面，請向本公司技術服務部查詢適當的處理方法。 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

配套產品

| | 中層漆 | 面漆 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>鍍鋅鐵/鋁表面</p> | <p>菊花牌快乾亞加力中層漆#103</p> <p>菊花牌易塗麗水性磁漆 2000類</p> <p>菊花牌易塗麗特級水性磁漆2000P類*</p> | <p>菊花牌膠玉磁漆1100HK類*</p> <p>菊花牌特級膠玉磁漆1200類*</p> <p>菊花牌高級膠玉磁漆1500類*</p> <p style="text-align: right;">* 只在香港銷售</p> |

使用方法

| | |
|--------------------------|--------------------|
| <p>施工方法</p> | <p>刷塗、滾塗或普通噴塗</p> |
| <p>稀釋比例 (體積比)</p> | <p>毋須稀釋 (即開即用)</p> |
| <p>稀釋/清洗劑</p> | <p>清水</p> |

注意事項



- 使用前，必須先攪拌均勻。
- 在10-35°C及相對濕度85%以下施工。
- 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。
- 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。

安全守則



- 施工時請注意保持空氣流通。
- 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-14
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 400 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。