



菊花牌

建築裝飾塗料

菊花牌防漏膜

更新日期：30/8/2011

產品說明書

產品編號	AB類
產品名稱	菊花牌防漏膜

產品簡介

適用範圍	適用於牆身、窗台、地面等的防漏及補漏。
產品介紹	<p>此產品採用特殊的丙烯酸樹脂配製而成，覆蓋在磚石、混凝土、水泥等表面，能形成一層富有彈性的防水膜，阻止水分的侵入。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 漆膜具有彈性，能覆蓋細微裂紋 • 良好的耐候性及抗紫外線性能 • 良好的防水性能 • 無不良氣味 • 環保 • 符合室內裝飾裝修材料安全標準GB 18582-2008

技術資料

基料	丙烯酸共聚物		
顏色	白色/ 灰色/ 透明		
光澤	啞光/ 啞光/ 全光		
固體體積含量	約40-50% (顏色不同，固體體積含量亦有別)		
一般乾漆膜厚度	250微米		
消耗量 (以250微米厚乾漆膜計)	* 1-2平方米/升/層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	1小時	24小時	最少—12小時 最多—無限制

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

1公斤罐裝	5公斤罐裝	16公斤罐裝
-------	-------	--------



中華製漆 (一九三二) 有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆 (深圳) 有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路衛運工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668 (手機及固網電話) ， 800 830 5712 (固網電話)

表面處理


新牆/ 牆面	<ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 • 新混凝土牆身必須乾透至少四星期才可塗上菊花牌防漏膜。
舊牆/ 粉牆	<ul style="list-style-type: none"> • 施工表面必須堅固、清潔及乾燥。 • 使用鋼絲刷及鏟刀除去鬆浮或呈剝落之漆膜。 • 使用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。 • 使用砂紙打磨舊有光滑漆膜。 • 表面必須先塗上適當的底漆。
凹凸不平的表面	<ul style="list-style-type: none"> • 使用菊花牌平底漿 #901(室內)或菊花牌抗鹼膩子#902(室外)將凹凸不平的表面做填平處理。


配套產品

	面漆
混凝土/牆面表面	毋須塗上面漆 (如有需要, 可配套中華製漆全線水性乳膠漆)

使用方法

施工方法	滾塗、刷塗或無風噴塗
稀釋比例 (體積比)	毋須稀釋
稀釋/清洗劑	清水

注意事項 	<ul style="list-style-type: none"> • 使用前，必須先攪拌均勻。 • 在8-35°C及相對濕度85%以下施工。 • 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 • 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。
--	--

安全守則 	<ul style="list-style-type: none"> • 施工時請注意保持空氣流通。 • 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 • 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 • 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 • 放置在兒童觸摸不到的地方。
--	---

* 香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P08-13
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 250 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲ISO 9001品質證書
產品在設計、發展、生產、銷售
及服務達國際標準及
中華人民共和國國家標準
GB/T 19001-2008



*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構 ISO9001:2008 • 證書編號: FM34796