



建築裝飾塗料

菊花牌水性馬路漆

更新日期：30/8/2011

產品說明書

產品編號	FP961
產品名稱	菊花牌水性馬路漆

產品簡介

適用範圍	適用於瀝青、混凝土、柏油、碎石路面、高速公路、飛機場等的界線及標誌。
產品介紹	<p>本產品為一種環保型通用的公路用水性標線漆，用以繪畫道路界線及標誌。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 快乾，重塗時間極短。 • 堅固耐用 • 遮蓋力佳 • 附著力佳 • 不含大量溶劑、不易燃 • 環保無毒 • 施工及重塗簡單方便 • 與玻璃激珠的黏合力良好，提高道路安全，特別是夜間和雨天路標的可辨認性

技術資料

基料	丙稀酸共聚物		
顏色	白色、黃色(可代配各種顏色)		
光澤	全啞		
固體體積含量	約76%		
一般乾漆膜厚度	400微米		
消耗量(以400微米厚乾漆膜計)	* 15-20 米/升/1層(10公分闊之公路線)或1.5-2平方米/升/1層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	10分鐘	30分鐘	最少—30分鐘 最多—無限制

*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

4升罐裝	18升罐裝
------	-------



中華製漆(一九三二)有限公司

香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 圖文傳真：(852) 2792 7341

網址：http://www.chinapaint.com 電子郵件：info@chinapaint.com

中華製漆(深圳)有限公司

中國深圳市寶安區沙井環鎮路街邊工業區 郵編：518104

電話：(0755) 3365 8888 圖文傳真：(0755) 3386 9560

全國免費諮詢熱線：400 678 8668【手機及固網電話】，800 830 5712【固網電話】

表面處理

瀝青/ 混凝土/
柏油碎石路面

- 施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。

配套產品

不適用

使用方法

施工方法

刷塗或噴塗 (使用專用的噴塗設備)

稀釋比例 (體積比)

毋須稀釋

稀釋/清洗劑

清水或乙醇

注意事項



- 使用前，必須先攪拌均勻。
- 在5-35°C及相對濕度85%以下施工。
- 施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。
- 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。

安全守則



- 施工時請注意保持空氣流通。
- 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。
- 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。
- 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。
- 放置在兒童觸摸不到的地方。

*香港空氣污染管制 (揮發性有機化合物) 規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-16
揮發性有機化合物含量 (即用狀態) ≤ 150 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲 ISO 9001 品質證書
產品在設計、發展、生產、銷售
及服務達國際標準及
中華人民共和國國家標準
GB/T 19001-2008

*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構



ISO9001:2008 • 證書編號: FM34796