

## 長頸鹿牌硝基王半啞清漆

更新日期：30/8/2011

### 產品說明書

產品編號	KB-25HK
產品名稱	長頸鹿牌硝基王半啞清漆

### 產品簡介

適用範圍	適用於室內木器表面。
產品介紹	<p>此產品是一種固體含量高的油漆，漆膜平滑，清晰透明，可充份顯現木器天然美。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 快乾</li> <li>• 漆膜清晰透明，手感極佳</li> <li>• 耐磨性極佳，能防止水氣滲入</li> <li>• 耐黃變性佳</li> <li>• 不會粉化</li> <li>• 氣味溫和</li> <li>• 不使用苯、甲醇、二氯甲烷、二氯乙烷、三氯甲烷、三氯乙烷及四氯化碳等有害溶劑</li> </ul>

### 技術資料

基料	硝化纖維素		
顏色	半透明		
光澤	半啞		
固體體積含量	約37.5%		
一般乾漆膜厚度	20-30微米		
消耗量 (以25微米厚乾漆膜計)	* 約15平方米/升/層		
乾結時間 (溫度為25°C/ 相對濕度為70%)	指觸乾	硬乾	重塗
	10 分鐘	2 小時	最少—30 分鐘 最多—無限制

\*此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

### 包裝資料

1升罐裝	4升罐裝
------	------

# 長頸鹿牌硝基王半啞清漆 KB-25HK

## 表面處理

木器表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 表面必須完全清潔，同時亦需將蠟質除去。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆。</li> </ul>
凹凸不平的表面	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用菊花牌平底漿 #901(室內)將凹凸不平的表面做填平處理，並用#400砂紙打磨平滑。</li> <li>• 表面必須先塗上適當的底漆。</li> </ul>

## 配套產品

木器表面	長頸鹿牌通用力架 #311HK*
------	------------------

\* 只在香港銷售

## 使用方法

施工方法	刷塗或普通噴塗
稀釋比例(體積比)	每1份油漆，加入1.5份長頸鹿牌環保力架天拿水#307HK
稀釋/清洗劑	長頸鹿牌環保力架天拿水#307HK

<p><b>注意事項</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用前，必須先攪拌均勻。</li> <li>• 不宜在潮濕的木材上施工，木材含水率應低於12%。</li> <li>• 不可以硝基漆作底漆，聚氨酯漆作面漆配合使用。</li> <li>• 避免與其他品牌的產品混合使用，否則容易出現漆膜問題。</li> <li>• 如遇潮濕天氣，可加入1-5%長頸鹿牌標準化白水 #414HK以防止白膜出現，唯此舉會延長乾結時間。</li> <li>• 施工時遵循薄塗多層的原則，建議一次性施工乾膜厚度不宜超過30微米，總乾膜厚度不宜超過200微米，否則可能會導致裂開。</li> <li>• 施工完畢後，需用溶劑及時清洗乾淨各種用具。</li> <li>• 使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(0-35°C)、乾燥的地方。</li> </ul>
--	---

<p><b>安全守則</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 閃點23°C，易燃物品，遠離火源，在施工範圍內，不宜吸煙。</li> <li>• 施工時請注意保持空氣流通。</li> <li>• 施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。</li> <li>• 如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。</li> <li>• 如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。</li> <li>• 放置在兒童觸摸不到的地方。</li> </ul>
--	--

\* 香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例 - 所定的受規管漆料類別: P10-01  
揮發性有機化合物含量(即用狀態) ≤ 550 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不合任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。

由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。