giraffe 長頸鹿牌 木器及汽車修補塗料

長頸鹿牌清怡二代水性木器底漆

更新日期：15/9/2011

產品說明書

產品編號	SPA-111/ 117/ 121
產品名稱	長頸鹿牌清怡二代水性木器底漆

產品簡介

適用範圍	適用於室內木器製品表面。
產品介紹	此產品是一種單組份水性木器底漆，能填平木材表面的微孔，為面漆提供一平滑的附著面。 ・加水稀釋，施工容易　・附著力强 ・填充性好，可減少面漆的消耗量　・容易打磨 ・白色底漆白度好，遮蓋力强　・低氣味，低VOC ・不含苯類等有害溶劑，不含游離TDI ・符合室內裝飾裝修材料水性木器塗料安全標準GB24410-2009

技術資料

基料	丙烯酸共聚物			
顏色	透明 (SPA-111/ 117)/ 白色 (SPA-121)			
光澤	啞光			
固體體積含量	約30-34%			
一般乾漆膜厚度	25微米			
消耗量 (以25微米厚乾漆膜計)	＊12-13.6平方米/升/層			
乾結時間 (溫度爲25°C／相對濕度爲70%)	**指觸乾**	**指壓乾**	**硬乾**	**重塗**
	30分鐘	4小時	7天	最少—2-3小時 最多—無限制

＊此為一計算消耗量，施工方法、施工環境及塗刷表面情況等因素，會影響實際的消耗量。

包裝資料

1公斤罐裝	2.5公斤罐裝	

中華製漆

中華製漆 (一九三二) 有限公司
香港灣仔軒尼詩道338號北海中心31樓 電話：(852) 2792 0663 **圖文傳真：**(852) 2792 7341
網址：http://www.chinapaint.com **電子郵件：**info@chinapaint.com
中華製漆 (深圳) 有限公司
中國深圳市寶安區沙井環鎮路衙邊工業區 郵編：518104
電話：(0755) 3365 8888 **圖文傳真：**(0755) 3386 9560
全國免費諮詢熱線：400 678 8668**【手機及固網電話】**，800 830 5712**【固網電話】**

長頸鹿牌 木器及汽車修補塗料

長頸鹿牌清怡二代水性木器底漆 SPA系列

表面處理

木器表面	・施工表面必須堅固、清潔及乾燥，並將油脂、雜質清除。 ・用#320砂紙乾磨表面至平滑。 ・粗糙的木材表面可用水性木器透明膩子填平。

配套產品

	面漆
木器表面	長頸鹿牌清怡二代水性木器面漆 SPA系列

使用方法

施工方法	刷塗或普通噴塗(效果更佳)
稀釋比例 (體積比)	與清水稀釋比例約5-20%
稀釋/清洗劑	清水

注意事項	・使用前，用清水稀釋，須攪拌均勻後用200目濾布過濾，靜置3-5分鐘，待氣泡完全消失後再施工。 ・木材含水率應低於15%。 ・水性木器底漆上不能塗刷NC、PU等油性漆，以避免發生漆膜被溶起等現象。 ・推薦使用水性木器漆專業纖維刷進行刷塗施工。 ・在8-35°C及相對濕度80%以下施工。 ・塗刷要均勻，應順著木紋薄刷、輕刷；遵循薄塗多遍原則，一次性乾膜厚度不超過30微米，總厚度不宜超過100微米。 ・漆膜未乾前避免沾水，為了保持漆膜更好的效果，不可水磨。 ・施工完畢後，需用清水及時清洗乾淨各種用具。 ・使用後必須將罐蓋封好，貯存於陰涼(4-35°C)、乾燥的地方。
安全守則	・施工時請注意保持空氣流通。 ・施工時請穿戴面罩等防護用品，避免沾染皮膚及吸入過量漆霧。 ・如沾染皮膚，應用肥皂和溫水，或適當的清洗劑沖洗。 ・如沾上眼睛，應立即用清水或已稀釋的硼酸沖洗至少10分鐘，並請醫生治療。 ・放置在兒童觸摸不到的地方。

＊香港空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例－所定的受規管漆料類別：P08-05(透明) / P10-11(有色)
揮發性有機化合物含量(即用狀態)：≦150(透明)/ 200(有色) 克/公升

此產品說明書祇為一參考資料，並不含任何保證。任何人士如在使用本廠產品前，沒有詳細諮詢適當的產品用法；則本廠概不接受任何有關產品之投訴，或承擔任何因使用該產品而引致的損失或毀壞。
由於不斷研究改進，產品質素亦不斷改良，故請用家先確定所需之產品說明書是否為最近期的一款。

中華製漆(深圳)有限公司*
榮獲ISO 9001品管證書
產品在設計、發展、生產、銷售及服務達國際標準及中華人民共和國國家標準
GB/T19001-2008
*香港中華製漆(一九三二)有限公司全資附屬機構
ISO9001:2008 • 證書編號:FM34796